

Nimetus:	Falu Vapen Fassadivärv	
Artikkel:	Täismatt vesiemulsioon värv, mis basseerub alüüdõlidel. Omadused sarnased traditsioonilise muldvärviga, kuid laiendatud kasutusala (kus muldvärv ei sobi). Näit: hõõveldatud pind.	
Art. Nr.	A-baas 561, C-baas 560, Must 563, Falu Punane 565, Ooker kollane 567, Mõisakollane 564, Segamine 569	
Kasutusala:	Värvimiseks puit välisfassaadile (NB! Ei soovitata kui eelnev värvisüsteem sisaldas akrülaat sideaineid)	
Eeltöötlus:	Uus pind või tööstuslikult enne krunditud puitpind (sh. Impregneeritud), millelt on eemaldatud tolm ja mustus. Enne värvitud pind: Harja puhtaks kõik lahtine värv. Kui esineb paksu vana värvi kihti, kraabi maha, kasuta vajadusel terasharja. Pese fassaad fassaadi pesuga ainega ja loputa hoolikalt veega. Enne värvimist ole kindel, et puitpind on kuiv(max.17 % niiskustase) Kui risk hallituseks: siis töötle fassaad enne värvimist hallituse vastase vahendiga. Teiste värvidega eelnevalt värvitud pindade värvimisel konsulteerige värvi müüjaga.	
Värvimine:	Sega värv korralikult segi purgis.Värvimata puitfassaad, enne värvitud Falu Vapen fassaadivärviga või eelnevalt muldvärviga värvitud pinnad - töötle värv korralikult puidu sisse. Värvi 1-2 korda kuni katmiseni. Ära värvi liigselt paksu kihti.	
Katmine:	Pintsel	
Värvikulu ja paksus:	1 liiter katab 5-7 m ²	Kui kaetud 30–45 µm. Ei soovita üle 100 µm kuiv kiht
Kuivamisaeg:	Tolmukuiv 30 min. Täiesti kuiv peale 24 tundi	Täis veekindlus ca. 1 nädal
Lahusti:	Vesi. Üldjuhul ei pea lahjendama	
Seadmete puhastus:	Seebivesi	
Tehniline info:		
Kuivaine sisaldus	Kaalus: 35%±3	Mahus : 23%±2
VOC:	Tootes: <3 g/l	Piirmäär (Kat A/d) 130 g/l (2010)
Tihedus:	1,1-1,3 Kg/l	
Läige:	Täismatt	
Ladustus:	Hoida kuivas ja mitte alla +5 C	
Ladustusaeg:	Avamata purk 2 aastat	

See toote info on koostatud parimatel firma teadmistel mida omame ja on moeldud pea infoks toote kohta. Sellega ei kaasne aga mingit garantiid ,kui need ei vasta tarne tingimuste Rootsi värvitootjate liidus.

FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033	Sundbornsvägen 3	Nat. 023-70 53 50	Nat: 023-351 48	faluvapen@rotmotaverken.se	www.faluvapen.com
S-791 07 Falun, Sweden	Falun	Int. +46 23 70 53 50	Int. +46 23 351 48		