



VIDEO



## DEKS OLJE® D.1

### IMMUTAV PUIDUÕLI

<b>Toote kirjeldus</b>	DEKS OLJE® D.1 on puitu immutav õli, mis asendab puidust aja jooksul kaduma läinud õlid. See juhib niiskuse ja õhu puidust välja ning täidab puidupoorid õliga, rikastab ja ühtlustab, tagades nõnda pikaajalise kaitse nii sisetingimustes kui ka välistingimustes kasutatavale puidule. Värvitu õli DEKS OLJE® D.1 ei moodusta kelmet ning toob esile puidu loomuliku ilu, luues kergesti hooldatava pinna, mis ei vaja lihvimist ega koorimist.
<b>Omadused</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mõeldud paksule, tihedale, õlirikale ja raskesti immutatavale puidule.</li> <li>• Juhib niiskuse ja õhu puidust välja, tungides sügavale puidupooridesse, kaitstes nii puitu niiskuse mõju eest.</li> <li>• Läbipaistev - Säilitab puidu loomuliku välimuse.</li> <li>• Naturaalne matt pind (läike saamiseks kasutada viimistluskihiks toodet DEKS OLJE® D.2*).</li> <li>• Ei moodusta kelmet. Ei kooru, ei eraldu kihtidena.</li> <li>• Lihtne hooldada, ei vaja koorimist ega lihvimist.</li> <li>• Võib peale kanda nii all- kui pealpool veeliini (allpool veeliini tuleb katta sobiva viimistluskihiga).</li> </ul>
<b>Peamised kasutusala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehtpuupuit ja troopiline puit – tamm, kastan, saar, tiikpuu, tuutupuu, mahagon, balaupuu jms</li> <li>• Okaspuit – mänd, lehis, kuusk jms</li> <li>• Välistingimustes – terrassid, aiameöbel, aknaraamid, ukсед, sõrestikud jms</li> <li>• Sisetingimustes – põrandad, paneelid, trepid, puitdetailid jms</li> <li>• Laevandus – kere, kaared, ehisservad, roolikamber jms</li> <li>• Horisontaal- ja vertikaalpinnad.</li> <li>• Sobib suurepäraselt ühe kihina pealekantavaks krundiks merenduses või lihtsalt dekoratiivkihiks.</li> </ul>
<b>Tehnilised andmed</b>	<p><b>Viimistlus:</b> Matt  <b>Aine tüüp:</b> Alküd-uretaanvaigud  <b>Lahusti tüüp:</b> Lahusti  <b>Viskoossus:</b> Vedel  <b>Suhteline tihedus (20 °C juures):</b> 0,850 ± 0,05  <b>Füüsikaline olek:</b> Vedel  <b>Tahke aine sisaldus:</b> 27% ± 2  <b>Leekpunkt:</b> &gt; 60 °C  <b>Säilitusaeg:</b> Avamata originaalpakendis 2 aastat.  <b>Mahuti suurus:</b> 300 ml pihustipudel, 1 L, 2,5 L, 20 L, 200 L  <b>Värvus:</b> Merveaigukarva  <b>Kuivamisaeg:</b> 24 tundi, olenevalt keskkonna temperatuurist ja niiskusest.  <b>Kuivamisaeg enne DEKS OLJE® D.2* pealekandmist:</b> 3 päeva  <b>LOÜ:</b> Selle toote EL piirnorm on (kat A/f) 700 g/L (2010). See toode sisaldab max 628 g/L.</p>
<b>Pealekandmise vahendid</b>	Pintsell Rull
<b>Hea pealekandmistava</b>	Katke kinni kõik, mida te ei soovi ainega töödelda. Kandke peale keskkonnas, kus temperatuur on vahemikus 5–35 °C. Ärge kandke peale otsese päikese kiirguse käes ega otse kuumadele pindadele.

<p><b>Pinna ettevalmistamine</b></p>	<p><b>Üldjuhised:</b> Pind peab olema puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla mustust, rasva, määratud kohti, hallitust ega muid pinnakatteid. Hallituse kõrvaldamiseks töödelge pinda valgendi ja vee lahusega suhtes 50/50. Hõõrge lahust pinnale ning laske 10–15 minutit mõjuda, loputage põhjalikult. Pärast koorimist ja puhastamist laske puidul kuivada 2–3 päeva või seni, kui selle niiskusesisaldus on 18% või vähem, alles siis kandke peale viimistluskihti. DEKS OLJE® D.1 võib kanda üksnes puhtale puidupinnale või puidule, mida on varem töödeldud DEKS OLJE® D.1-ga. KÕIK teised pinnaviimistlusained tuleb täielikult ja põhjalikult eemaldada. Kui vaja, võib pinda pärast puhastamist ja/või koorimist lihvida (lihvpaber jämedusega 80 või 100).</p> <p><b>Uus puit:</b> <b>Sisetingimustes</b> – Lihvige puitu lihvpaberiga (jämedus 100), et avada puidupoorid; seejärel pühkige puit lihvtolmust puhtaks ning töödelge metüülalkoholis niisutatud lapiga, et eemaldada pinnalt rasv ning võimalikud lihvimisjääd. <b>Välitingimustes</b> – Uuel, siledaks hõõveldatud puidul on kõva läikiv pind (nn hõõviläige), mis takistab põhjaliku immutamist ning igasuguse viimistlusaine nakkumist, seetõttu tuleks liiga läikivat pinda töödelda, et viimistlusaine paremini puitu imbuks. Töödelge tootega AQUANETT®* või PREPDECK®* ning neutraliseerige tootega NET-TROL®* või lihvige lihvpaberiga (jämedus 80), et avada puidupoorid; seejärel pühkige puit lihvtolmust puhtaks ning töödelge metüülalkoholis niisutatud lapiga, et eemaldada pinnalt rasv ning võimalikud lihvimisjääd. Iroko, paduk: vt punkt „Piirangud“.</p> <p><b>Kulunud puitpinnad (töötlemata):</b> Puit, mis on olnud ilmastikumõjude käes kauem kui 12 kuud, tuleks puhastada tootega NET-TROL®*, et eemaldada kõik lahtised puidukiud, mustus jm pinnasaaste. Kui puit on väga saastunud, puhastage tootega AQUANETT®* või PREPDECK®* ning neutraliseerige tootega NET-TROL®*.</p> <p><b>Felnevalt kaetud pinnad (õli, värv, peits, lakk jms):</b> Kõik pinnakatted tuleb täielikult ja põhjalikult eemaldada. Õlid ja katteained: Eemaldada tootega AQUANETT®* või PREPDECK®*, neutraliseerida tootega NET-TROL®*. Lahustid (õli- või alkuüldpõhised viimistlusained): Eemaldada tootega DILUNETT®*, neutraliseerida tootega NET-TROL®*. Akruülviimistlus (veepõhised): Eemaldada tootega PREPDECK®*, neutraliseerida tootega NET-TROL®*. Muud viimistlusained (nt 2-osaline epoksiid, uretaan): koorige tootega DSP 800*, neutraliseerige mehaaniliselt lihvides või loputage pinda sobiva lahusega nagu nt soe vesi, atsetoon, vedeldi vms. Märkus. Lehtpuupuit ja tanniinirohked puidud nagu nt tamm, kastan, tiikpuit, tuutupuu, seeder jms võivad tumeneda, kui kasutada tooteid AQUANETT®*, PREPDECK®* ja DILUNETT®*, kuid kui vahetult pärast loputamist neutraliseerida need tootega NET-TROL®*, teeb see puidu heledamaks ning taastab selle loomuliku tooni.</p>
<p><b>Pealekandmine</b></p>	<p>MITTE LAHJENDADA. KASUTADA VALMISKUJUL. DEKS OLJE® D.1 saladus seisneb selles, et see imbib puidu sisse ning kuivanult jätab puidule ühtlase mati pinna. Esmalt kandke DEKS OLJE® D.1 alale, mille töötlemiseks kulub umbes 15 minutit. Kohe, kui 1. kiht on sisse imibunud (tavaliselt 15–30 minutiga), kandke peale 2. kihti. Jätkake DEKS OLJE® D.1 märg-märjale pealekandmist, kuni puit on ühtlaselt ja kogu ulatuses immutatud. Vajalik pealekandmiskordade arv on puidust. Pealekandmiskordade vahel ÄRGE laske tootel DEKS OLJE® D.1 kuivada ega nakkekuivada. Jätke viimane viimistluskiht 30 minutiks mõjuma, seejärel eemaldage jäägid ja sisseimbumata aine lapiga, mida on esmalt immutatud tootega DEKS OLJE® D.1 ning mis on seejärel välja väänatud, nii et see on katsudes niiske. Kui vaja, väänake lappi aeg-ajalt uuesti, et see püsiks niiske, mitte märg. Oluline on esimesel päeval kanda peale nii palju toodet DEKS OLJE® D.1 kui võimalik. DEKS OLJE® D.1 peab püsima „aktiivne“, selleks tuleb pealekandmine teha märg-märja-peale ning pealekandmisala pintsliga korduvalt üle käia, see tagab maksimaalse sisseimbumise. DEKS OLJE® D.1 tungib sügavale puitu, selle koht on puidu sees, mitte pinnal. Laske tootel DEKS OLJE® D.1 sisse imbuda ja kuivada 3 päeva, enne kui paati kasutate või töötlete pinna üle tootega DEKS OLJE® D.2*. DEKS OLJE® D.1. pealekandmisel temperatuur erilist rolli ei mängi.</p>
<p><b>Katvus</b></p>	<p>Sialgne: 1 kuni 4 m<sup>2</sup> liitri kohta. Hooldus: 8 kuni 12 m<sup>2</sup> liitri kohta. Tegelik katvus on pealekandmise viisist ning puidu tüübist, tekstuurst ja poorsusest.</p>
<p><b>Hooldus</b></p>	<p>DEKS OLJE® D.1-ga töödeldud puidu välimuse hoidmiseks piisab regulaarsest pesust tootega NET-TROL®*. DEKS OLJE® D.1 muutub päikesevalguse ja UV-kiirguse mõjul aja jooksul heledamaks. Kui puit on muutunud helehalliks, on aeg teha hooldav pealekandmine. Puhastage pind tootega NET-TROL®*. Kandke peale toodet DEKS OLJE® D.1, kuni puit on immutatud ning selle viimistlus taastatud, tavaliselt piisab ühest või kahest kihist.</p>
<p><b>Piirangud</b></p>	<p>DEKS OLJE® D.1 võib pehendada mõningaid vuuke. Kahtluse korral pidage meiega nõu. Puidus (nt iroko) olevad tanniinid ja naturaalsed õlid takistavad viimistlusainete sisseimbumist ja kuivamist. Sellised puiduliigid tuleks põhjalikult ette valmistada või lasta neil 12 kuud ilmastikumõju käes olla, enne kui kasutada toodet DEKS OLJE® D.1. Küsige meilt nõu ettevalmistusteks. Vineer – küsige meilt. Ärge kasutage toodet DEKS OLJE® D.1 termotöödeldud puidul.</p>
<p><b>Puhastamine</b></p>	<p>Puhastage kõik töövahendid vedeldiga enne, kui need kuivavad. Kui aine on töövahendite külge kuivanud, puhastage värvieemaldiga. Tiikpuit või voolav aine pühkida kohe ära vedeldis immutatud lapiga. Kuivanud DEKS OLJE® D.1 saab eemaldada tootega DILUNETT® Hoidke ja hooldage töövahendeid tootja juhiste järgi. Märkus. DEKS OLJE® D.1-ga immutatud lapid, terasvill jms võivad iseeneslikult põlema süttida, kui need valesti jäätmestada. Lapid, terasvill jms tuleb enne olmejäätmete hulka viskamist immutada veega või panna veega täidetud suletud mahutisse.</p>
<p><b>Ladustamine</b></p>	<p>Üle jäänud DEKS OLJE® D.1 tuleks ümber valada väiksemasse, õhutihedasse suletud metall- või klaasmahutisse. Kaitsta külmumise ja kõrge temperatuuri eest.</p>
<p><b>Üldteave</b></p>	<p>Hoolditsemise selle eest, et tehnilisel andmelehel olev teave oleks täpne. <b>OWATROL International</b> ei saa tagada toote kasutamise tulemusi, kuna me ei saa mõjutada neid tingimusi, kus meie tooteid kasutatakse. Nõu ja lisateavet küsige meie tehniliselt osakonnalt kas e-posti aadressil <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> või OWATROL-i kohalikult esindajalt. Ülaltoodud teave on väljaandmise kuupäeval õige. Kõiki teisi selles dokumendis mainitud OWATROL-i tooteid tuleb kasutada tootesildi juhiseid ja tehnilise andmelehe teavet järgides.</p>
<p><b>Ohutus</b></p>	<p>Lugege läbi ohutuskaart, mille leiab veebilehelt <a href="http://www.owatrol.ee">www.owatrol.ee</a> ning pakendil olev tekst. Hoida lastele kättesaamatus kohas.</p>
<p><b>Väljaandmise kuupäev</b></p>	<p>Aprill 2016.</p>

\* Sama tootja

Owatrol Original  
on kaubamärk

