



VIDEO



## DEKS OLJE® D.2 KÕRGLÄIKEGA ÕLILAKK

<b>Toote kirjeldus</b>	DEKS OLJE® D.2 on lakitaoline, vastupidav, elastne ja kauakestev viimistlusaine, mis rõhutab puidu loomulikku ilu. Lihtne peale kanda, läikivama pinna saamiseks kandke peale rohkem kihte. Erinevalt tavalistest lakkidest DEKS OLJE® D.2 ei mõrane ega mullita ning tänu DEKS OLJE® D.1* immutatavatele omadustele ei kooru ega pragune, kuna vesi ei saa puidu sisse tungida.
<b>Omadused</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elastne kelme, mis ei mõrane ega kooru.</li> <li>• Annab kõrgläike.</li> <li>• Läbipaistev värvitu lakk – toob esile puidu loomulikku ilu.</li> <li>• Annab pikaajalise kaitse.</li> <li>• Kihtide pealekandmise vahel pole vaja lihvida.</li> <li>• Lihtne hooldada.</li> <li>• Lihtne parandada, pole vaja koorida.</li> </ul>
<b>Peamised kasutusala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehtpuupuit ja eksootiline lehtpuupuit – tamm, kastan, saar, tiikpuu, tuutupuu, mahagon, balaupuu jms</li> <li>• Okaspuu – mänd, lehis, kuusk jms</li> <li>• Uus või kulunud puit.</li> <li>• Välistingimustes – aiamööbel, akna- ja ukseraamid, väravad jms</li> <li>• Sisetingimustes – paneelid, ukсед, aknad, puitdetailid jms</li> <li>• Merendus – kõik kasutuskohad pealpool veeliini (käsipuud, roolikamber, ehisservad jms).</li> <li>• Horisontaalsed ja vertikaalsed pinnad.</li> </ul>
<b>Tehnilised andmed</b>	<p><b>Viimistlus:</b> Lääkiv  <b>Aine tüüp:</b> Alküüd-uretaanvaigud  <b>Lahusti tüüp:</b> Lahusti  <b>Viskoossus:</b> Poolvedel  <b>Erikaal:</b> 0,910 ± 0,05 (20 °C)  <b>Füüsikaline olek:</b> Vedel  <b>Tahke aine sisaldus:</b> 56% ± 5  <b>Leekpunkt:</b> &gt; 60 °C  <b>Säilivusaeg:</b> Avamata originaalpakendis 2 aastat  <b>Mahuti suurus:</b> 1 L, 2,5 L, 20 L  <b>Värvus:</b> Merevaigukarva  <b>Kuivamisaeg:</b> 12–24 tundi ühe kihi kohta, olenevalt õhutemperatuurist ja õhuniiskusest.  <b>Kuivamisaeg enne kasutamist:</b> 3 päeva  <b>LOÜ:</b> Selle toote EL piirnorm on (kat A/e) 400 g/L (2010). See toode sisaldab max 399 g/L.</p>
<b>Pealekandmise vahendid</b>	Pintsell Rull
<b>Hea pealekandmistava</b>	Katke kinni kõik, mida te ei soovi ainega töödelda. Kanda peale keskkonnas, kus temperatuur on vahemikus 8–35 °C. Ärge kandke peale otsese päikese kiirguse käes ega otse kuumadele pindadele.

<b>Pinna ettevalmistamine</b>	<p><b>Üldjuhised:</b> Pind peab olema puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla mustust, rasva, määrdunud kohti ega hallitust. Hallituse kõrvaldamiseks töödeldge pinda valgendi ja vee lahusega suhtes 50/50. Hõõruge lahus pinnale ning laske 10–15 minutit mõjuda, loputage põhjalikult. DEKS OLJE® D.2 võib kanda üksnes pinnale, mida on varem töödeldud tootega DEKS OLJE® D.2 või DEKS OLJE® D.1*. Kõik teised pinnaviimistlusained tuleb täielikult ja põhjalikult eemaldada.</p> <p><b>Uus puit:</b> Igasugust uut puitu tuleb töödelda tootega DEKS OLJE® D.1*.</p> <p><b>Kulunud puitpinnad (töötlemata):</b> Täpsemat infot leiate DEKS OLJE® D.1* tehniliste andmete lehel.</p> <p><b>Eelnevalt õlitatud ja kaetud pinnad (õli, värv, peits, lakk jms):</b> Täpsemat infot leiate DEKS OLJE® D.1* tehniliste andmete lehel.</p> <p><b>Kulunud puit, mida on juba töödeldud tootega DEKS OLJE® D.1*:</b> Puhastage tootega NET-TROL®* ning DEKS OLJE® D.2 pealekandmist taastage DEKS OLJE® D.1* kiht.</p> <p><b>Puit, mida on juba töödeldud tootega DEKS OLJE® D.2*:</b> Vt osa „Hooldus“.</p>
<b>Pealekandmine</b>	<p>MITTE LAHJENDADA. KASUTADA VALMISKUJUL.</p> <p>Kandke peale 6 kihti toodet DEKS OLJE® D.2, lastes igal kihil 12 tundi kuivada. Kõik kihid tuleks peale kanda 1 kuu jooksul. Kihide pealekandmise vahel pole vaja lihvida. Eriti läikiva lõpptulemuse saamiseks lihvide viimase 2 kihi vahel lihvpaberiga (jämedus 600). Enne paadi kasutamist oodake 3 päeva, et DEKS OLJE® D.2 saaks sisse imbuda ja kuivada.</p>
<b>Katvus</b>	<p>15 m<sup>2</sup> liitri kohta. Tegelik katvus on pealekandmise viisist ning puidu tüübist, tekstuurist ja poorsusest.</p>
<b>Hooldus</b>	<p>Soola ja mustuse eemaldamiseks peske sageli puhta veega.</p> <p><b>Alad, mis on kulunud DEKS OLJE® D.1*-ga immutatud puidukihini:</b> Puhastage kulunud ala tootega NET-TROL®*. Jätke kuivama. Lihvide liivapaberiga (jämedus 320). Kandke peale uus kiht toodet DEKS OLJE® D.1*. Kandke peale vajalik arv kihte DEKS OLJE® D.2, et taastada ülejäänud pinnaga sarnane viimistlus.</p> <p><b>Karedad või kulunud alad:</b> Märglihvide pinda lihvpaberiga 320, määrdeainena kasutage toodet DEKS OLJE® D.1*. Pühkige üle puhta ja kuiva ebemevaba lapiga, et eemaldada DEKS OLJE® D.1* ja lihvimisjääd. Laske 24 tundi kuivada. Kandke peale (vähemalt) 2 kihti toodet DEKS OLJE® D.2, nii et pind jääs sarnane kulumata, hea viimistlusega aladega.</p> <p><b>Uus täiskiit:</b> Märglihvide kogu pind lihvpaberiga 320, määrdeainena kasutage toodet DEKS OLJE® D.1*. Pühkige üle puhta ja kuiva ebemevaba lapiga, et eemaldada DEKS OLJE® D.1* ja lihvimisjääd. Laske 24 tundi kuivada. Kandke peale 1 või 2 kihti DEKS OLJE® D.2.</p>
<b>Piirangud</b>	<p>DEKS OLJE® D.2 võib kanda üksnes pindadele, mida on varem töödeldud tootega DEKS OLJE® D.1 või DEKS OLJE® D.2*.</p> <p>Ärge kandke DEKS OLJE® D.2 peale märja ilmaga ega päeva lõpus, kui on oodata kastet või udu. Muidu võib äsja pealekantud kiht muutuda tuhniks, kuid päikesekiirgus tavaliselt parandab selle toonimuutuse. DEKS OLJE® D.2 on väga libe, eriti märjana ning seetõttu ei soovita me seda kasutada terrassidel jms kohtades, kus kõnnitakse.</p>
<b>Puhastamine</b>	<p>Puhastage kõik töövahendid vedeldiga enne, kui need kuivavad. Kui aine on töövahendite külge kuivanud, puhastage värvieemaldiga. Tilkuv või voolav aine pühkida kohe ära vedeldis immutatud lapiga. Kuivanud DEKS OLJE® D.2 saab eemaldada tootega DILUNETT®*.</p> <p>Hoidke ja hooldage töövahendeid tootja juhiste järgi.</p> <p>Märkus. DEKS OLJE® D.2-ga immutatud lapid, terasvill jms võivad iseeneslikult põlema süttida, kui need valesi jättmestada. Lapid, terasvill jms tuleb enne olmejäätmete hulka viskamist immutada veega või panna veega täidetud suletud mahutisse.</p>
<b>Ladustamine</b>	<p>Üle jäänud DEKS OLJE® D.2 tuleks ümber valada väiksemasse, õhutihedasse suletud metall- või klaasmahutisse. Kaitsta külmumise ja kõrge temperatuuri eest.</p>
<b>Üldteave</b>	<p>Hoolitseme selle eest, et tehnilisel andmelehel olev teave oleks täpne.</p> <p><b>OWATROL International</b> ei saa tagada toote kasutamise tulemusi, kuna me ei saa mõjutada neid tingimusi, kus meie tooteid kasutatakse.</p> <p>Nõu ja lisateavet küsige meie tehniliselt osakonnalt kas e-posti aadressil <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> või OWATROL-i kohalikult esindajalt.</p> <p>Ülaltoodud teave on väljaandmise kuupäeval õige. Kõiki teisi selles dokumendis mainitud OWATROL-i tooteid tuleb kasutada tootesildi juhiseid ja tehnilise andmelehe teavet järgides.</p>
<b>Ohutus</b>	<p>Lugege läbi ohutuskaart, mille leiate veebilehelt <a href="http://www.owatrol.ee">www.owatrol.ee</a> ning pakendil olev tekst. Hoida lastele kättesaamatus kohas.</p>
<b>Väljaandmise kuupäev</b>	<p>Aprill 2016.</p>

\* Sama tootja

Owatrol Original  
on kaubamärk



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Siit leiate kõik meie lahendused:  
[www.owatrol.ee](http://www.owatrol.ee)